



# الشيخو للكيمياويات

## AL SHEIKHO FOR CHEMICALS

الكيد - غراء - مواد لاصقة

### T-28

#### المواصفات الفنية

الخصائص	النتائج
نوع البوليمر	فينيل اسيتات
محتوى المواد الفعالة	28 ± 1%
PH - 25 C°	5.5 – 7
اللزوجة (25 C°)	7000 – 12000 MPAS
الاستحلاب	بولي الفينيل الكحول
الكثافة (25 C°)	1.05 - 1.1 gr /ml
درجة الحرارة الدنيا لتشكيل الفيلم	-2 C°
الثباتية الميكانيكية	إيجابي
مظهر الفيلم	صاف ومرن (شفاف)
التصلب بعد الجفاف	قاسي
محتوى الحشوة	0

#### المزايا

تعبئة - مد - قساوة - نعومة

#### التعبئة

1000 KG

#### الاستخدامات

• صناعات السجاد والموكيت.

#### التخزين

• صالح لمدة سنة، يحفظ بعيدا عن اشعة الشمس والرطوبة.

✉ info@alsheikho.com ☎ 0933220794

🌐 www.alsheikho.com ☎ 0968787068

📍 حلب - المدينة الصناعية الشيخ نجار - الفئة الثانية

سجل صناعي : 2 + 2 \ ش - سجل تجاري : 263