



الشيخو للكيماويات

AL SHEIKHO FOR CHEMICALS

ألكيد - غراء - مواد لاصقة

LACOSTE

المواصفات الفنية

الخصائص	النتائج
نوع البوليمر	فينيل اسيتات
محتوى المواد الفعالة	55 ± 1%
PH - 25 C°	5.5 - 7
اللزوجة (25 C°)	85000 - 110000 MPAS
الاستحلاب	بولي الفينيل الكحول
الكثافة (25 C°)	1.1 - 1.25 gr /ml
درجة الحرارة الدنيا لتشكيل الفيلم	-2 C°
الثباتية الميكانيكية	إيجابي
مظهر الفيلم	صاف ومرن (شفاف)
التصلب بعد الجفاف	طري
مقاومة الماء والرطوبة	مقاوم
محتوى الحشوة	0

التعبئة

125 KG 50 KG 25 KG 10 KG 5 KG 1 KG

الاستخدامات

- الدهانات ومعجونة الدهانات.
- الأخشاب بجميع أنواعها (الأخشاب القاسية - الصماء).
- الورق والكرتون.
- الطباعة.
- متطلبات الالتصاق القوي.

التخزين

- صالح لمدة سنة، يحفظ بعيدا عن اشعة الشمس والرطوبة.

✉ info@alsheikho.com ☎ 0933220794

🌐 www.alsheikho.com ☎ 0968787068

📍 حلب - المدينة الصناعية الشيخ نجار - الفئة الثانية

سجل صناعي : 2 + 2 \ ش - سجل تجاري : 263