



الشيخو للكيماويات

AL SHEIKHO FOR CHEMICALS

ألكيد - غراء - مواد لاصقة

T-50

المواصفات الفنية

الخصائص	النتائج
نوع البوليمر	فينيل اسيتات
محتوى المواد الفعالة	50 ± 1%
PH - 25 C°	5.5 - 7
اللزوجة (25 C°)	35000 - 45000 MPAS
الاستحلاب	بولي الفينيل الكحول
الكثافة (25 C°)	1.1 - 1.25 gr /ml
درجة الحرارة الدنيا لتشكيل الفيلم	-2 C°
الثباتية الميكانيكية	إيجابي
مظهر الفيلم	صاف ومرن (شفاف)
التصلب بعد الجفاف	قاسي
محتوى الحشوة	0

المزايا

تعبئة - مد - قساوة - نعومة

التعبئة

125 KG	50 KG	25 KG	10 KG	5 KG	1 KG
--------	-------	-------	-------	------	------

الاستخدامات

- صناعات السجاد والموكيت.
- كافة أنواع الأقمشة التي تحتاج لتحميل الغراء لإعطائها قوة وتماسك وتصلب
- رامات تحضير الأقمشة.
- الأقمشة التي تتطلب تصلب ونعومة في التحضير

التخزين

- صالح لمدة سنة، يحفظ بعيدا عن اشعة الشمس والرطوبة.

✉ info@alsheikho.com ☎ 0933220794

🌐 www.alsheikho.com ☎ 0968787068

📍 حلب - المدينة الصناعية الشيخ نجار - الفئة الثانية

سجل صناعي : 2 + 2 \ ش - سجل تجاري : 263